



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Физико-механические свойства геотекстильного полотна Номатекс (Nomatex)

Наименование показателя	Ед. изм.	Марка полотна Номатекс					
		ПНС-12А	ПНС-14А	ПНС-16А	ПНС-18А	ПНС-20А	ПНС-24А
Поверхностная плотность	гр/м ²	120 ± 7	140 ± 7	160 ± 7	180 ± 7	200 ± 7	240 ± 7
Разрывная нагрузка, не менее							
по длине	Н	350	350	450	450	500	550
по ширине	Н	200	200	250	300	400	450
Удлинение при разрыве, не более							
по длине	%	50	50	40	30	20	20
по ширине	%	70	70	40	30	20	20
Толщина полотна	мм	0,9 ± 0,15	1,0 ± 0,15	1,1 ± 0,15	1,2 ± 0,15	1,3 ± 0,15	1,5 ± 0,15
Ширина рулона	м	2,05 – 2,08					
Цвет геотекстиля	-	белый					

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).